

Chalet

20 mm not/fjäder

Teknisk information	
Producerat i enlighet med:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensioner:	20 x 200/ 250/ 300/ 350/ 395 x 2000 - 4000 mm
Slitskikt:	ca. 4,5 mm
Konstruktion:	3-lags konstruktion; Slitskikt i hårdträ, mellanskikt i fur/gran och underskikt i granfanér. Slitskikt ca. 4,5 mm Mellanskikt 10,5 mm Underskikt 5,0 mm
Brädor per paket/m ² :	-
Paket per pall/m ² :	-
Delat toppskikt per paket/ minimum längd (mm):	-
Vikt per paket/pall i kg:	-
Undergolvsvärme:	Lämpligt
Brandmotstånd ¹⁾ :	Dfl-s1
Halt av formaldehyd ²⁾ :	E1
Halt av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	inget påvisat
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislip egenskaper:	Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipmotstånd:	-
Värme genomstrålning ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Värme motstånd ⁵⁾ :	0,133 m ² · K/ W



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ hänvisning till DIN EN 13501-1, ²⁾ hänvisning till DIN 14342, ³⁾ hänvisning till ENV 13696,

⁴⁾ hänvisning till DIN 68861, ⁵⁾ hänvisning till EN 12524